JT 8700 WG - PG, RG, PB

(JT 5800 P/R Series)

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Vinilo autoadhesivo monomérico premium calandrado

Frontal:
Film de PVC de 90 µm blanco brillo

Adhesivo:
JT 8700 WG - PG: Solvente Permanente gris
JT 8700 WG - RG: Solvente Removible gris
JT 8700 WG - PG: Negro semi-permanente

Soporte:
JT 8700 WG - PG/RG: Papel kraft de 140 g/m^2
JT 8700 WG - PB: Papel kraft de 120 g/m^2

APLICACIONES TÍPICAS

Gráficos promocionales de corta duración para interior y exterior sobre superficies planas o ligeramente curvas.

IMPRESIÓN

Diseñado especialmente para impresión con tintas solventes, eco-solventes, de látex y UV en equipos de impresión de gran formato.

Para conseguir la máxima protección y durabilidad posibles, el JT 8700 tiene que usarse junto con el laminado LF 8700.

Para conseguir la mejor calidad de impresión posible, asegúrese de que se utilizan los perfiles ICC y los ajustes de impresión correctos.

Puede obtener los perfiles a través de nuestras filiales o distribuidores, o descargarlos en:
www.mactacgraphics.eu
Para más información sobre impresión y laminado, consulte el Boletín Técnico 4.1. "Directrices sobre utilización, procedimiento y aplicación de materiales digitales de Mactac".

VIDA EN ALMACÉN

2 años almacenado entre +15 y +25°C y 50 % de humedad
relativa (en su embalaje original).

MÉTODO DE APLICACIÓN

Los materiales digitales de Mactac deberán aplicarse siguiendo las instrucciones del Boletín Técnico 4.1 "Directrices sobre utilización, procedimiento y aplicación de materiales digitales de Mactac", disponibles en la sección de recursos de www.mactacgraphics.eu

Para garantizar la idoneidad de la aplicación, compruebe siempre la estructura propuesta en condiciones reales de aplicación y de uso final antes de acometer el proceso de producción completo.

PROPIEDADES FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

	Valores medios	Método de ensayo
Información sobre adhesivo, 23°C (N/25 mm)		
Tack inicial sobre cristal JT 8700 WG- PG JT 8700 WG- RG JT 8700 WG- PB	 14 5 7	FTM 9
Tack en 24 horas sobre cristal JT 8700 WG- PG JT 8700 WG- RG JT 8700 WG- PB	 20 5 6	FTM 1
Estabilidad dimensional		
Encogimiento (48 horas a 70° aplicado sobre aluminio)	Max. 1.0 mm	FTM 14
Límites de temperatura		
Temperatura mínima de aplicación	+ 10°C	
Límite de temperatura de uso	desde + 20°C hasta + 70°C	
Certificaciones		
Certificación contra incendios	Auto-extinguible	Método de ensayo Mactac

DURABILIDAD ESPERADA*

Europa Central Zona 1

Sin procesar	4 años	ISO 4892-2.
Impreso y laminado	3 años	ISO 4892-2.

*Para más información, consulte el Boletín Técnico 7.5: "Duración en exterior de la combinación de soportes impresos y laminados de MACtac".

Nota: El laminado del material impreso con inyección de tinta retrasa la decoloración que habitualmente ocurre con el paso del tiempo. Esta pérdida de color depende de la calidad de las tintas de impresión, la orientación del material impreso, el ángulo de exposición y la ubicación geográfica exacta.

La exposición a temperaturas extremas, a luz ultravioleta o a las condiciones típicas de los países de Europa del Sur y las regiones tropicales, subtropicales o desérticas acelerará el proceso de deterioro. Esto ocurre también en zonas muy contaminadas, a gran altitud u orientadas al sur. No se ofrece ninguna garantía de duración en los casos de exposición horizontal.

Contacto
Correo electrónico: contact.mactac@mactac.eu
Página web: www.mactacgraphics.eu

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Todas las declaraciones, informaciones técnicas y recomendaciones de Mactac se basan en ensayos fidedignos pero no constituyen ningún tipo de garantía. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. Todos los productos de Mactac se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en http://terms.europe.averydennison.com

Contacto
Correo electrónico: contact.mactac@mactac.eu
Página web: www.mactacgraphics.eu